

E-51、128、618 环氧树脂- CAS NO.: 61788-97-4

中文名称: 128 环氧树脂(E-51)

CAS NO. : 61788-97-4

中文别名: 环氧树脂 (CYD-128 型); 双酚 A 二缩水甘油醚 (E51 型)

英文名称: Bisphenol -A diglycidyl ether E51; Bisphenol -A epoxy resin E51

对抗品型号: 中国 618、荷兰壳牌 Shell -828、日本三井化学 R-140、美国陶氏化学 DER331、岳阳石化 CYD-128、广州宏昌 GELR-128、韩国 LG 化学 LER850、Epalloy 7190 Series、韩国 (国都) YD-128

一、简介: 联系人: 金银山 先生 手机: 18955005198 (微信)

E-51 环氧树脂环氧值高、粘度低、色泽浅, 广泛用作粘接剂、无溶剂涂料、自流地坪料、浇注料。

| | |
|--------------------------------------|---|
| 外观 Appearance | 无明显机械杂质 no visible mechanical impurity |
| 环氧值 (eq/100g) Epoxide Value | 0.48—0.54 |
| 无机氯值 (eq/100g) Unhydrolytic Chlorine | $\leq 1 \times 10^{-3}$ |
| 有机氯值 (eq/100g) Hydrolytic Chlorine | $\leq 2 \times 10^{-2}$ |
| 挥发物 (%) Volatile | ≤ 2 |
| 色泽 号 Colour | ≤ 2 |
| 粘度 40°C (mPa.S) Viscosity | ≤ 1600 |
| 粘度 25°C (mPa.S) Viscosity | ≤ 14000 |

二、贮存、运输及注意事项:

此类产品非危险品, 按一般化学品贮运, 产品贮存期见包装桶。

三、包装规格:

20KG/桶或 220KG 铁桶。

*注: 以上性能数据为该产品于湿度 70%、温度 25°C 时测试之典型数据, 仅供客户使用时参考, 并不能完全保证于某个特定环境时能达到的全部数据。敬请客户使用时, 以实测数据为准。